

FICHE DE CARACTÉRISATION

PIERRE DE MOLAY PIERRE MUREUSE DE BOURGOGNE La Carrière, 89310 MOLAY

ESSAIS D'IDENTITE selon 4.2.2 (norme NF B 10-601)

	Référence normative	Valeur Moyenne	Valeur Minimale Attendue (E-) ou Valeur Maximale Attendue (E+)	Réalisateur de l'essai	N° PV	Date
MASSE VOLUMIQUE	NF EN 1936	2510 kg/m ³		CTMNC	18/025-1	21/02/2018
POROSITE	NF EN 1936	6,3 %		CTMNC	18/025-1	21/02/2018
FLEXION SOUS CHARGE CENTREE	NF EN 12372	18,3 MPa	13,0 MPa	CTMNC	18/025-2	20/02/2018

ESSAIS D'APTITUDE A L'EMPLOI selon 4.2.3 (norme NF B 10-601)

	Référence normative	Valeur Moyenne	Valeur Minimale Attendue (E-) ou Valeur Maximale Attendue (E+)	Réalisateur de l'essai	N° PV	Date
ABRASION	NF EN 14157	24,5 mm	27,0 mm	CTMNC	10/005-3	11/05/2010
CAPILLARITE	NF EN 772-11	⊥ aux lits : 5 g/(m ² .s ^{0,5}) // aux lits : 6 g/(m ² .s ^{0,5})		CTMNC	10/005-6a 10/005-6b	22/04/2011
COMPRESSION	NF EN 1926	116 MPa	45,0 MPa	CTMNC	10/005-4	04/05/2010
COMPRESSION	NF EN 772-1	177,1 N/mm ²		CTMNC	10/005-6	06/04/2011
GEL	NF EN 12371	240 cycles		CTMNC	10/005-5	31/01/2011

Date des derniers essais d'identité : 21/02/2018

(la présente fiche est valable au maximum deux ans à compter de cette date, à savoir 21/02/2020)

Cachet du fournisseur :