

FINITION POLYURETHANE BICOMPOSANT MAT TRANSPARENT

SOMMAIRE GLOBAL

- Système PU en phase aqueuse
- Faible teneur en matières sèches
- Revêtement résistant aux UV
- Nettoyage facile
- Effet mat transparent

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Description

HERMAFLOOR PUR 2002 W est un revêtement bicomposant à base de polyuréthane aliphatique mat et transparent en phase aqueuse.

Base chimique polyuréthane modifié.

Usage

Finition pour sols MONEPOX® SL ou HERMAFLOOR PUR.

Emballage

Unités préemballées de 3 kg pour faciliter le mélange.

HERMAFLOOR PUR 2002 W Composant A : 2,4 kg
HERMAFLOOR PUR 2002 W Composant B : 0,6 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

Proportion de mélange A/B:	4 :1 en poids
Durée pratique d'utilisation :	± 2 heures (20°C, 50% HR)
Température d'application:	+10°C à +25°C
Poids spécifique:	± 1,1 kg/dm ³
Consistance:	Viscosité très faible
Sec au toucher:	4-5 heures
Trafic pédestre:	24 heures
Durcissement total:	7 jours
Résistance aux UV:	Bonne
Couleur :	Transparent

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Préparation de la surface

La surface à recouvrir doit être propre et sèche. Si nécessaire, utilisez des méthodes et un équipement de nettoyage mécanique. Les anciens revêtements doivent être poncés.

Mélange et application

Les seaux ouverts doivent être mélangés immédiatement pour éviter toute évaporation ou la formation d'une croûte. Les composants A et B doivent être mélangés jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Prévoir du matériel mécanique pour obtenir un mélange homogène. Utilisez le produit mixé immédiatement.

Ne pas diluer avec de l'eau ou des solvants !

Couverture

Entre 80 – 100 g/m²

Cette consommation se base sur une application pratique à l'aide d'un rouleau laqueur sur un support lisse non poreux dans des conditions optimales.

Nettoyage

Nettoyez immédiatement les outils à l'eau après l'application.

STOCKAGE

Température de stockage recommandée : entre +5°C et +30°C.

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

CONSERVATION

Dans l'emballage original non ouvert : 6 mois.

PRECAUTIONS DE SECURITE ET DE SANTE

Les fiches du produit et de sécurité doivent avoir été lues et être comprises.

SERVICE TECHNIQUE

Contactez RPM/Belgium N.V. en France : alain@rpm-belgium.be.

HERMAFLOOR PUR 2002 W

VALCHIM
Au service du bâtiment
E-mail : valchim@free.fr
Page Web : www.valchim.fr

GARANTIE

Hermeta GmbH garanti que tous les produits sont exempts de défauts et s'engagent à remplacer tous produits prouvés être défectueux mais nous ne pouvons pas garantir des différences éventuelles de couleurs.

Les informations et recommandations contenues dans cette fiche sont supposées être précises et fiables.

VALCHIM

31 RUE DES ROCHES
93100 MONTREUIL
TEL 01.42.87.47.20
FAX 01.42.87.71.24

VALCHIM
Au service du bâtiment
E-mail : valchim@free.fr
Page Web : www.valchim.fr