



E-mail : valchim@free.fr Page Web : www.valchim.fr

MARISEAL 250 FLASH

Résine Étanche









MARISEAL 250 FLASH est une Résine Polyuréthane Thixotropée, Monocomposant, solvantée, appliquée in situ, formant après durcissement, une Membrane, continue sans joints, souple, élastique et étanche.

Avantages

- Applicable en surfaces horizontales, inclinées, courbes et verticales en fortes épaisseurs, sans coulures
- Simplicité d'application Monocomposant A la brosse, au rouleau et par projection airless
- Sécurité de pose : Applications à froid Sans flamme / Sans chaleur
- Intérieur / Extérieur Étanche et Résistant à l'Eau Perméable à la Vapeur d'Eau
- Résistante aux cycles gel / dégel Maintient ses caractéristiques mécaniques de -30°C à +90°C
- Permet la réalisation de Traitements de Points singuliers ou de Détails

Domaines d'Application

La Résine MARISEAL 250 FLASH entre, notamment dans la réalisation de Systèmes d'Étanchéité Liquide (SEL) MARISEAL 250 ou de Protections à l'Eau des Matériaux (SPEC / IMPER) :

- Étanchéité de zones humides : Vestiaires, salles d'eau, cuisines collectives, planchers, locaux techniques, ...
- Étanchéité extérieure: Toitures, terrasses, balcons, loggias, dômes, éléments saillants de façades, ...
- Protection d'isolations thermiques, acoustiques en mousses polyuréthane projetées ou en plaque, ...
- Étanchéité des bassins, réservoirs, rétentions, bâches, bacs à fleurs, jardinières, terrasses végétalisées, ...
- Étanchéité et protection d'Ouvrages d'Art, rampes, ponts, viaducs, tunnels, barrages, gradins, phares, passerelles.

Systèmes / Localisations / Consommations

La Membrane réalisée avec la Résine MARISEAL 250 FLASH, appliquée sur les supports horizontaux, inclinés, courbes ou verticaux, doit avoir un minimum d'épaisseur de 1,2 mm pour 1,5 kg/m² de consommation en 2 à 3 couches, afin d'obtenir les qualités optimales du Système ou du revêtement.

Dans le cas des **Systèmes d'Étanchéité Liquide MARISEAL 250**, la **Résine MARISEAL 250 FLASH** est associée, à raison de **0,800 à 1,2 kg/m²**, du fait de ces qualités thixotropiques, sur les supports préparés et primarisé, à :

- La Résine MARISEAL 250 FLASH, en 1^{ère} couche de Membrane, suivie ensuite de 1 ou 2 couches de MARISEAL 250, pour arriver à l'épaisseur minimum de film sec obligatoire => Voir Fiche Technique MARISEAL 250
- L'Armature MARISEAL FABRIC, en 1ère couche sur laquelle est collée et marouflée le Renfort MARISEAL FABRIC, et en 2^{éme} couche, avec les Méthodes d'Application « Frais sur Frais » ou Frais sur Durci

Ces valeurs sont données à titre indicatif, sur la base d'une application pratique au rouleau sur une surface lisse et dans des conditions optimums. La porosité du support, la température, l'humidité, les méthodes d'application et le type de Finition sont autant de facteurs qui peuvent modifier la consommation moyenne.

Certifications / Crédibilité

Les Systèmes d'Etanchéité Liquide MARISEAL 250 / 250 FLASH développés par MARIS POLYMERS France sont conformes aux Règles de l'Art, aux Règles Professionnelles, Avis Techniques, NF DTU et Normes en vigueur, de leurs Catégories de Matériaux, et, notamment :

ETAG 005 - W2 = 10 ans : Selon le Guide de l'EOTA - ETAG 005 - Planche N°6 : Kits d'Étanchéité de Toitures par Application Liquide - Partie 6 : Stipulations spécifiques pour les Kits à base de Résines Polyuréthannes - Formulé par l'E.O.T.A. European Organisation for Technical Approvals - Au titre de la DPC N°89-106, suivant l'ATE N° 05/0197 délivré le 23 Juin 2009, renouvelé jusqu'au 14/10/2015, les Membrane MARISEAL 250 / 250 FLASH bénéficient d'un Marquage CE et revendiquent, avec ou sans Renfort par Géotextile MARISEAL FABRIC, les Catégories d'Utilisation et Classement Performanciel suivants :

EXIGENCES	VALEUR	CATÉGORIE
Vie Utile	10 ans	W2
Epaisseur de la Couche minimale		1,2 mm (Sans voile 1,6 mm (Avec voile)
Zone Climatique	Sévère & Modéré	S & M
Charges d'Utilisation	Faible à Normale	P1 à P3 Supports non compressible et compressible
Pente de Couverture	Toutes pentes	S1 à S4
Température Superficielle Minimale	- 20 °C	TL3
Température Superficielle Maximale	+ 90 °C	TH4
Comportement au Feu Extérieur	Classe E	



CERT

CERT



E-mail: valchim@free.fr Page Web: www.valchim.fr

<u>ETAG 005 - W3 = 25 ans</u>: Conformément au Compte Rendu d'Examen et Résultats d'Essais de l'Avenant du 29.02.2012, la Membrane MARISEAL 250 / 250 FLASH bénéficient d'un Marquage CE et revendiquent, avec Renfort par Géotextile MARISEAL FABRIC, les Catégories d'Utilisation et Classement Performanciel suivants :

EXIGENCES	VALEUR	CATÉGORIE
Vie Utile	25 ans	W3
Epaisseur de la Couche minimale	Avec voile	1,6 mm pour 2,4 kg/m²
Zone Climatique	Sévère	S
Charges d'Utilisation	Faible à Elevé	P4 Supports non compressible et compressible
Pente de Couverture	Toutes pentes	S1 à S4
Température Superficielle Minimale	- 30 °C	TL4
Température Superficielle Maximale	+ 90 °C	TH4
Comportement au Feu Extérieur	Classe E	

ETAG 022 : Conformément au Guide de l'EOTA - ETAG 022 - Planche 6 : Kits d'Étanchéité pour les Locaux Humides - Stipulations spécifiques pour les Kits à base de Résines Polyuréthannes - Formulé par l'E.O.T.A. European Organisation for Technical Approvals - Au titre de la DPC N°89-106, MARIS POLYMERS S.A est en cours d'instruction d'un Agrément Technique Européen, pour les Systèmes MARISEAL 250 / 250 FLASH / 250 AQUA, développés dans le présent CCTA, en vue d'obtenir le Marquage CE.

<u>Nota</u>: Un Avenant au présent CCTA spécifiera, les Catégories d'Utilisation admises et les Classements performanciels obtenus, suivant l'ATE en cours d'instruction, auprès d'un Organisme Certificateur Européen, sur les Systèmes MARISEAL 250 / 250 FLASH / 250 AOUA

<u>Règles professionnelles APSEL</u>: Les **Systèmes MARISEAL 250 / 250 FLASH** sont conformes aux **Règles Professionnelles SEL** - Edictées par l'APSEL, concernant les **Travaux d'étanchéité réalisés par application de Systèmes** d'Étanchéité Liquide sur planchers extérieurs en maçonnerie dominant des parties non closes de bâtiment (septembre 1999).

<u>Règles professionnelles CSFE / APSEL</u>: Les Systèmes MARISEAL 250 / 250 FLASH sont conformes aux Règles Professionnelles SEL - Edictées par les CSFE / APSEL concernant les Travaux d'étanchéité à l'eau réalisés par application de Systèmes d'Étanchéité Liquide sur planchers intermédiaires et parois verticales de locaux intérieurs (Edition Mars 2010).

<u>Règles professionnelles CSFE / APSEL</u>: Les Systèmes MARISEAL 250 / 250 FLASH sont conformes aux Règles Professionnelles SEL - Edictées par les CSFE / APSEL concernant les Travaux d'étanchéité à l'eau réalisés par application de Systèmes d'Étanchéité Liquide sur les Rampes de Parking

<u>Essais Laboratoires VERITAS</u>: En sus, les performances des **Systèmes d'Étanchéité Liquide MARISEAL 250 - SEL** ont satisfait à une série d'essais, conformément au **Guide de l'ETAG 005 - EOTA** et aux **Règles Professionnelles APSEL**, en vigueur, permettant en particulier de vérifier :

- La susceptibilité au cloquage
- L'adhérence
- L'adhérence après cycles de gel-dégel des revêtements céramiques collés sur Systèmes MARISEAL 250 SEL3
- L'adhérence sur feuilles bitumes armées
- La réparabilité
- La fissuration sur systèmes neufs et vieillis

Voir Rapports d'Essais du Laboratoire VERITAS N° 2017229/1A, 2017229/1B, 2017229/1C, 2017229/1D, 2017229/1E, 2017229/1F, 2017229/1G et N° 2017229/1H sur demande

Caractéristiques Techniques







E-mail: valchim@free.fr Page Web: www.valchim.fr

Dureté (Échelle Shore A)	P 84-402 – ASTM D 2240 (15")	65 ± 5
Classification au Feu	DIN 4102-1	B2
Réaction au Feu	DIN 4102-7	Validé
Contact avec l'Humidité	20°C et 50% HR	> 4 heures
Sec à la Circulation	20°C et 50% HR	12 heures
Polymérisation Complète	20°C et 50% HR	7 jours
Tenues Chimiques	Bonne résistance aux solutions acides et alcalines (10%), détergents, eau de mer et huiles	

Méthodologie d'Application

Préparation des Supports

Dans tous les cas, la Reconnaissance, la Réception, la Préparation et la Réparation des Supports doivent être conformes ou être mises en conformité aux CCTA, développé par MARIS POLYMERS France, aux Règles de l'Art, aux Règles Professionnelles, Avis Techniques, NF DTU et Normes en vigueur, de leurs Catégories de Matériaux, et notamment :

- NFP 74-203 (DTU 59.3): Peinture Sols NFP 62-206 (DTU 54.1): Sols Coulés ISO 8501 / ISO 12944 / NFT 35-520: Métaux,
- Conditions Générales de Réception des Supports et CCTA des Systèmes MARISEAL.

Une préparation minutieuse des supports est essentielle pour une réalisation optimum et durable.

Le **Principe** est d'obtenir, après Préparations, un ou des Supports, **Sains, Propres et Cohérents, Secs ou Humides** mais non suintant, par le biais d'au-moins une des méthodes suivantes :

- Si besoin : Traitement avec un produit fongicide des *spores, lichens, champignons* / Rinçage soigné / Séchage naturel ou forcé spécialement sur tous les Supports à bases Organique, Métallique, Bois, Thermoplastique,
- Nettoyage de toutes pollutions par Dégraissage et/ou Décapage adaptés à la nature des produits de cure, Cires, Huiles ou Graisses: Animales - Végétales - Minérales - Hydrocarbures, spécialement sur tous les Supports à bases Hydraulique, Inorganique, Organique, Métallique, Bois, Thermoplastique,
- Décapage de la laitance, produits de cures et additifs au jet haute pression 140 bars mini / Sablage / Séchage naturel ou forcé des supports à bases Hydraulique, Hydraulique modifié,
- Ponçage Abrasif / Ponçage diamanté / Grenaillage / Rabotage / Sablage / Égrenage / Brossage des supports à bases Hydraulique, Hydraulique modifié, Bois, Métallique, Calcium ou Inorganique,
- Ravivage chimique de tout les Supports à bases Thermoplastique, Thermodurcissable,
- Sablage / Décapage THP / Brossage / Grenaillage des supports à base Métallique,
- Engravage des Arrêts / Dégagement des Points de Détails,
- Dépoussiérage soigné par Balayage ou par Aspiration.

Couche Primaire

Dans certains cas, la **Membrane MARISEAL 250 FLASH** ne nécessite pas de **Couche Primaire**, dite d'Accrochage, notamment pour les **Supports** à base **BS1 - Hydraulique / Hydraulique Modifié**, neufs de qualité, complétement secs et poreux, ou, sur des Anciennes Isolations en Mousse PU projetées préparées, par exemple.

Mais, pour la très grande majorité des **Supports** à recouvrir, l'application d'une **Couche Primaire est toujours nécessaire** et préconisée.

Suivant la Nature et les qualités du ou des Supports, il peut être utilisé les Couches Primaires MARISEAL AQUA PRIMER ou MARIPOX PRIMER CLEAR ou MARISEAL 710 / 410 ou MARICOAT 2000 / PRIMER ou MARITRANS PRIMER suivant CCTA MARISEAL / MARICOAT - Voir Fiches Techniques

- BS1 Hydrauliques / Hydrauliques Modifiés, secs et ne présentant pas de risques de remontées d'humidité : Application d'une ou deux couches de MARISEAL 710 / 410 = 0,150 à 0,300 kg/m²
- BS1 Hydraulique / Hydraulique Modifié humides, mais non suintants et ne présentant pas de risques de remontées d'humidité : Application d'une couche de MARISEAL AQUA PRIMER = 0,250 à 0,400 kg/m²,
- BS1 Hydraulique / Hydraulique Modifié, présentant ou pouvant présenter des risques de remontées capillaires et de contrepressions hydrostatiques: Application d'un Système Pare Vapeur / Pare Gaz / Pare Polluants / Cuvelage MARISEAL AQUA PRIMER - SPV2 = 0,700 kg/m² minimum, en 2 couches minimum.
- BS2 Bois : Application d'une couche de MARISEAL 710 / 410 = 0,100 à 0,300 kg/m², ou, de MARISEAL AQUA PRIMER = 0,250 à 0,400 kg/m²,
- BS3 Calcaire / Calcium : Application d'une couche de MARISEAL AQUA PRIMER = 0,250 à 0,400 kg/m², ou, de MARISEAL 770 = 0,150 à 0,250 kg/m²,
- BS4 Inorganique poreux et sec : Application d'une couche de MARITRANS PRIMER < 0,100 kg/m²,





E-mail: valchim@free.fr Page Web: www.valchim.fr

- BS4 Inorganique rendu poreux et sec : Application d'une couche de MARISEAL AQUA PRIMER = 0,150 à 0,400 kg/m²,
- BS5 Métaux Ferreux / Non Ferreux : Application d'une couche de MARISEAL 710 / 410 = 0,100 à 0,150 kg/m², ou, de MARISEAL AQUA PRIMER = 0,100 à 0,150 kg/m²,
- BS6 Organique sec : Application d'une couche de MARICOAT 2000 / PRIMER = 0,300 à 1 kg/m²,
- BS7 Thermoplastique, rigide avec une Dureté > à 80 Shore A : Application d'une couche de MARISEAL 710 / 410 = 0,100 à 0,200 kg/m²
- BS8 Thermodurcissable (Anciennes Résines) Rigide avec une Dureté > à 80 Shore A: Application d'une couche de MARISEAL 710 / 410 = 0,100 à 0,200 kg/m²

Laisser le ou les Primaires sécher selon les instructions techniques, sans dépasser les temps de recouvrement maximaux, suivant Fiches Techniques et **CCTA MARISEAL** - Prévoir des Tests d'adhérence à réaliser au préalable, si un doute subsiste.

Nota: Nomenclature des Familles de Supports Admissibles, à Bases: BS1: HYDRAULIQUE (Ciment) / HYDRAULIQUE MODIFIE (Ciment + Adjuvants) - BS2: BOIS (Bruts / Agglomérés / Rabotés / Mélaminés / Stratifiés) - BS3: CALCIUM (Plâtres / Chaux / Marbre / Pierres naturelles calcaires / Chapes Anhydrides) - BS4: INORGANIQUE (Silices / Verres / Fibres / Pierres naturelles ou reconstituées) - BS5: METALLIQUE (Ferreux / Non Ferreux) - BS6: ORGANIQUE (Bitumes / Caoutchoucs) - BS7: THERMOPLASTIQUE (Plastiques / PVC / PEHD / MMA) - BS8: THERMOPURCISSABLE (Résines / Élastomères)

Traitement des Points de Détail

Avant toute application de la Membrane MARISEAL 250 FLASH, le Traitement des Points de Détails est un facteur déterminant pour garantir la longévité de la Membrane et, par conséquent, des Systèmes de Protection et d'Etanchéité Liquide.

Il doit être accordé un soin tout particulier à la Reconnaissance, à l'étude, à l'étaboration du principe de réalisation, à l'exécution du traitement des points de Détails, tels que : Angles Rentrants - Angles sortants - Liaisons entre 2 Matériaux Fissures - Joints de Retrait / Construction / Dilatation / Isolement et leurs Protections - Relevés - Évacuations - Pénétrations - Scellements - Calfeutrements - Arrêts.

En règle générale, le Traitement des Points de Détails se fait à l'aide des Mastics MARIFLEX PU30 et MARICOAT 2065, avec ou sans Bagues étanches par Mortiers MARICEM ou MARICOAT PRIMER / 2000 chargé, avec ou sans Renfort MARISEAL FABRIC, collés sur une couche fraîche de Résine MARISEAL 250 ou de Résine MARISEAL 250 FLASH, suivant Cahiers de Traitements de Points de Détails du C.C.T.A MARISEAL 250.

Membrane

La ou les Couches de **Résine MARISEAL-250 FLASH** sont appliquée sur le ou les supports préparés et primarisés:

- Bien homogénéiser avec un agitateur électrique, avant l'emploi
- Verser la Résine MARISEAL-250 FLASH dans un récipient adapté
- Au **Rouleau** à poils moyen de 12 mm ou longs de 18 mm suivant imperfections du Support, en Couches croisées, en trempant et essorant le rouleau dans une auge, sans effet de flaques.
- Avec une **Raclette Caoutchouc** de Faïencier, suivi d'un coup de **Rouleau** à poils longs de 18 mm, dans les cas de Supports rugueux ou abimés.
- Au Pinceau, Brosse ou Queue de Morue, pour les bordures, remontées en plinthes et endroits difficiles d'accès.
- Par **Projection** au **Pistolet** Airless, pour les surfaces dégagées, techniquement difficiles d'accès pour l'Applicateur ou les locaux ou contenants où il n'y a pas de conséquences de part la pollution par les gouttelettes de projections.
- Le Nettoyage des outils, matériels et surfaces tachées doit être réalisé immédiatement après l'application à l'aide de Xylène, Acétone ou de MEC.

Nota:


- Toujours utilisés des rouleaux à poils moyens 10/12 mm, avec étrier en Y pour éviter les « coups de rouleau »
- Pour l'application sur des surfaces grenues ou structurées, on appliquera à la raclette caoutchouc, suivi d'un coup croisé de rouleau sec (Pour dégraisser) ou mouiller de résine (Pour graisser) suivant l'effet désiré
- Pour l'emploi de Cdt de 250 kg et de 25 kg, il y a lieu de prévoir une ré-homogénéisation durant l'application
- Toujours travailler à partir d'un Camion, Auge, gamatte et non pas à partir d'une flaque déposée sur la surface.

Application par Méthode « Frais sur Frais »

Dans le cas des Systèmes MARISEAL-250 FLASH - SEL8, avec Renforcement en plein par un entoilage global, ou, des traitements avec Renforcement par entoilage localisé, l'application peut être réalisée en utilisant la méthode dite « Frais sur frais »

- Appliquer sur le support préparé et primarisé une couche de Résine MARISEAL-250 FLASH, avec une consommation de 0,750 à 1,200 kg/m²
- Poser et dérouler une lès, une pièce, un morceau prédécoupés de Renfort MARISEAL FABRIC, sur la 1^{ère} couche encore fraîche de MARISEAL-250 FLASH
- Bien maroufler, en suivant, avec un pinceau ou rouleau sec, le Renfort **MARISEAL FABRIC** dans la résine, de façon à éviter la formation de bulles d'air,
- Recouvrir ensuite, le Renfort MARISEAL FABRIC d'une nouvelle couche de MARISEAL-250 FLASH ou MARISEAL-250, à saturation, avec une consommation de 0,750 à 1,100 kg/m²,
- Veiller à ce que chaque lès, pièces ou morceau de Renfort MARISEAL FABRIC se superpose sur 5 -10 cm.







E-mail : valchim@free.fr Page Web : www.valchim.fr

Protections / Finitions

La **Membrane MARISEAL 250 FLASH** peut être laissée nue ou être recouverte de différentes **Protections / Finitions** fonctionnelles et/ou décoratives, suivant les contraintes d'utilisation, d'exploitation, d'usages et choix esthétiques désirés :

- Finitions colorées avec les Résines MARISEAL 300 / 400 / 410 / 420 AQUA / MARITRANS / MARITRANS MD, appliquées sur la dernière couche durcie de Résine MARISEAL 250.
- Additions ou Projections d'Éléments, Agrégats, Granulats, fonctionnels ou décoratifs: MARIQUARTZ NATURELS / MARIQUARTZ COLOR / MARICHIPS COLOR / FIBRES / PAILLETTES ARDOISEES / CAOUTCHOUCS / CORINDONS / BAUXITE / GRANICALCIUM / MARBRES / TEXTILES, sur la dernière couche fraiche de Résine MARISEAL 250.

Ces **Protections** permettent d'obtenir de meilleures caractéristiques de résistances à l'Abrasion, aux Ultra-violets, aux Poinçonnements, à la Glissance, aux Agressions Climatiques, Atmosphériques, Polluantes, Thermiques ou Chimiques.

=> Voir CCTA MARISEAL 250 FLASH pour le ou les choix des Protections / Finitions suivant Systèmes.

Conditions Atmosphériques d'Application - Durées d'Applications - Délais de Séchages

L'application de la Résine MARISEAL-250 FLASH est relativement aisée, mais demande de bien tenir compte d'éléments d'épaisseur maximale de film humide et de conditions atmosphériques minimales ou maximales.

Il est nécessaire de tenir compte du fait que les variations de Température ou d'Humidité Ambiante influent sur les Temps de Polymérisation de la **Résine MARISEAL-250 FLASH**

Application en Conditions Normales

PROPRIETES	METHODE D'ESSAIS	SPECIFICATION	UNITE
Température Minimale d'Application Support et Air ambiant	-	> 10	°C
Température Maximale d'Application Support et Air ambiant	-	< 40	°C
Humidité Relative de l'Air	-	< 90	% HR
Température du ou des Supports	-	> à 3°C au dessus du Point de Rosée	
Durée Pratique d'Utilisation - DPU	20 °C et 75 % HR	360	mn
Temps de Séchage - Film 600 μ	20 °C et 60 % HR	8	h
Délai de Recouvrement (*) - Film 600 µ	20 °C et 60 % HR	8 à 72	h
Temps Mise en Service - Film 600 μ	20 °C et 60 % HR	12	h
Polymérisation complète avant Agressions chimiques	20 °C et 60 % HR	5	Jours

^(*) En cas de dépassement des délais de Recouvrement, l'état de surface doit être re-préparé par ravivage chimique et/ou ponçage mécanique - Consultez **MARIS POLYMERS France**

Application en Conditions Limites - Séchage Accéléré avec MARISEAL KATALYSATOR

L'ajout de MARISEAL KATALYSATOR permet la réalisation d'applications de la Résine MARISEAL 250 FLASH, dans des conditions spécifiques d'ambiances non conformes, de recouvrabilités et mises en service plus rapides, comme par exemple :

- Variations importantes de Températures lors de l'application et du séchage / Températures Basses d'applications et de mises en services < 10 ° C,
- Variations des conditions hygrométriques de l'air / Humidités relatives de l'air très Basses < 50 % ou très hautes > 90 %,
- Applications de Couches de Résine MARISEAL 250 FLASH > à 1,100 kg/m² et jusqu'à 3 mm en 1 passe, au rouleau, sous forme Autolissant ou par projection Airless, sans faire apparaître de bulles et en offrant un séchage homogène et rapide.

Les caractéristiques du Mélange MARISEAL 250 FLASH + MARISEAL KATALYSATOR deviennent les suivantes :

PROPRIETES	METHODE D'ESSAIS	SPECIFICATION	UNITE
Température Minimale d'Application Support et Air ambiant	-	> 0	°C
Température Maximale d'Application Support et Air ambiant	-	< 30	°C
Humidité Relative de l'Air	-	< 95	% HR
Température du ou des supports	-	> à 3°C au-dessus du Point de Rosée	





E-mail : valchim@free.fr Page Web : www.valchim.fr

Durée Pratique d'Utilisation - DPU	20 °C et 60 % HR	20 à 45	mn
Temps de Séchage - Film 600 μ		2	h
Délai de Recouvrement (*) - Film 600 μ		2 à 48	h
Temps Mise en Service - Film 600 μ		12	h
Temps de Séchage - Film 2 mm		3	h
Délai de Recouvrement (*) - Film 2 mm		3 à 48	h
Temps Mise en Service - Film 2 mm		12	h
Polymérisation complète avant Agressions chimiques		5	Jours

(*) En cas de dépassement des délais de Recouvrement, l'état de surface doit être re-préparé par ravivage chimique et/ou ponçage mécanique - Consultez **MARIS POLYMERS France**.

MARISEAL KATALYSATOR est conditionné pré-dosé en bidons métalliques de 1 kg à ajouter à 25 kg de Résine MARISEAL 250 FLASH, et, de 0,250 kg à ajouter à 6 kg de Résine MARISEAL 250 FLASH.

Ces caractéristiques de durées varieront suivant l'épaisseur du Film appliqué, de la Température de l'Air et du Support, et de l'Humidité Relative de l'Air, sans altérer les qualités intrinsèques d'Élasticité, de Résistances Mécaniques et Chimiques de la **Membrane MARISEAL 250 FLASH**, et bien entendu, des **Systèmes MARISEAL 250 / 250 FLASH**.

Coloris

La Résine MARISEAL 250 FLASH est disponible en Gris RAL 7040 - Pour d'autre coloris : Nous consulter.

Conditionnement / Stockage

La **Résine MARISEAL 250 FLASH** est livrée en fût métallique de **220 kg** et en bidons métalliques de **25 kg**, **6 kg** et **1 kg**. Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré. Dans ces conditions, la qualité du produit est garantie en emballage d'origine pendant **9 mois**.

Hygiène / Sécurité

La Résine MARISEAL 250 FLASH contient des isocyanates.

Pendant l'application, utiliser des gants, un masque respiratoire et des lunettes de protection.

Se conformer aux instructions des Étiquettes et des Fiches de Données de Sécurité.

Le nom du produit, la date de fabrication, le numéro de lot, la date de validité ainsi que le mode d'application figurent sur chaque conditionnement.







31 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL TEL 01.42.87.47.20 FAX 01.42.87.71.24