

# VALCHIM

Au service du bâtiment

E-mail : [info@valchim.fr](mailto:info@valchim.fr)  
Page Web : [www.valchim.fr](http://www.valchim.fr)

## VALPLAST'

### Plastifiant réducteur d'eau

VAL PLAST permet, par ses qualités tensio-actives une dispersion complète des grains de ciment, phénomène qui se traduit par la possibilité de réduire la quantité d'eau de gâchage de 8 % au moins à plasticité égale.

**DOMAINE D'UTILISATION** - L'utilisation de VAL PLAST, et la réduction d'eau qui en résulte permettent :

- de faciliter la mise en oeuvre
- d'améliorer l'étanchéité
- de supprimer le faïençage
- de diminuer la microfissuration
- d'augmenter les résistances mécaniques de 10 à 20 %

VAL PLAST convient parfaitement pour les bétons armés dont les fers seront protégés.

#### CARACTERISTIQUES

Densité : 1,17  
Ne contient pas de chlorure  
Est légèrement retardeur de prise

#### CONSOMMATIONS

Le dosage normal est de 0,25 % par rapport au poids du ciment, soit 125 gr par sac de 50 Kg.  
Selon les résultats désirés, on pourra le faire varier de 0,25 à 0,5%.

#### MODE D'EMPLOI

Incorporer la quantité nécessaire dans l'eau de gâchage.

#### PRÉCAUTIONS :

Observer dans tous les cas les règles de l'art.  
Ne pas utiliser de ciment alumineux ou sursulfatés.  
Prévoir des essais de convenance.  
Stocker à l'abri du gel.  
Ne pas surdoser.

#### CONDITIONNEMENT

Fûts de 250 Kg  
Bidons de 35 Kg

L'efficacité totale de nos produits est fonction de leur bonne mise en oeuvre et notre responsabilité ne peut être engagée au-delà du remplacement des produits.

USINE :  
43 rue Ernest Mercier  
60130 Saint Just En Chaussée  
Tél 03.44.78.73.38  
N°Intra-communautaire : FR15  
Siret 401 851 795 00013 NAF 246 L  
sarl au capital de 50000€

**Valchim**

BUREAU COMMERCIAL :  
8 RUE MOLIERE  
93100 MONTREUIL  
TEL: 01.42.87.47.20  
FAX : 01.42.87.71.24